



ШТУКАТУРКА «ЦШ МАСТЕР»

Для выравнивания оснований стен из бетона, железобетона, ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича, крупноформатных керамических блоков, цементных блоков несъёмной опалубки, крупнозернистых цементных и цементно-известковых штукатурок. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Рекомендуется для базового выравнивания оснований перед облицовкой штучными материалами. Подходит для отделки цокольной части фасадов зданий.

При пониженных температурах применять **штукатурку «ЦШ МАСТЕР» ЗИМА**.

- цементно-известковая
- крупнозернистая
- для базового выравнивания

Технические характеристики

Состав	портландцемент, строительная известь, фракционированный кварцевый песок, добавки	
Внешний вид	сухая смесь серого цвета	
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм	
Температура применения	от +5°C до +30°C	
Расход материала	1,6 кг/м ² /1 мм	
Расход воды для затворения сухой смеси: на 1 кг сухой смеси на 25 кг сухой смеси	Для обрызга 0,17–0,19 л 4,25–4,75 л	Для грунта 0,13–0,15 л 3,25–3,75 л
Подвижность	Пк3	
Жизнеспособность растворной смеси	не более 1,5 ч	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	M50	
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток	не менее 0,3 МПа	
Морозостойкость	F50	
Толщина слоя при нанесении	5–30 мм	

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, без слабых участков, способным нести нагрузку новых отделочных слоёв. На поверхности основания не должно быть высолов, плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений.

Перед нанесением растворной смеси «ЦШ МАСТЕР» на газобетон или крупнозернистые штукатурки поверхности оснований обработать **грунтом МАСТЕРА «ПРОПИТОЧНЫЙ»**. Время полного высыхания обработанной грунтом поверхности 12 часов.

Поверхности оснований из бетона и железобетона, кирпича, керамических блоков, и блоков несъёмной опалубки, перед нанесением материала увлажнить.

Приготовление растворной смеси

Материал готовить в отдельной ёмкости с применением электроинструмента, или растворосмесителя. Использовать всё содержимое мешка. В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 1,5 часов. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут корректировать время жизни растворной смеси.

Способ применения	<p>Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала. Перед нанесением материала поверхность увлажнить. Толщина слоя при нанесении за один проход:</p> <ul style="list-style-type: none">по бетону, железобетону, газобетону: от 5 до 20 ммпо крупнозернистым штукатуркам, кирпичу, керамическим блокам: от 5 до 30 мм <p>Устройство слоя штукатурного обрызга: перед нанесением материала поверхность увлажнить. Растворную смесь нанести на основание с помощью кельмы или мастерка, сплошным слоем толщиной от 3 до 5 мм. Время твердения штукатурного обрызга, перед устройством слоя штукатурного грунта, не менее 24 часов. Поверхности оснований со свеженанесённым материалом защищать от быстрого высыхания.</p> <p>Устройство слоя штукатурного грунта: перед нанесением материала поверхность увлажнить. Растворную смесь нанести на основание с помощью кельмы или мастерка, сплошным слоем толщиной от 5 до 20 (30) мм за один проход.</p> <p>Для устройства слоя штукатурного грунта толщиной более 20 (30) мм растворную смесь нанести за несколько рабочих проходов. Время межслойной сушки составляет 1 сутки. Последний слой штукатурки подрезать и выровнять с помощью строительного правила. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой</p> <p>Последующее нанесение материалов допускается на сухие и набравшие прочность поверхности. Не направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность свеженанесённого материала. Для облицовки поверхностей штучными материалами использовать соответствующие клеевые составы «МАСТЕРА».</p> <p>Накрывочный слой нанести через 2–3 суток, использовать мелкозернистую цементную штукатурку «ЦШ СТЕНА», или мелкозернистую цементно-известковую штукатурку «ЦШ ЛАЙТ». Для финишного выравнивания использовать соответствующие шпатлёвки «МАСТЕРА».</p>
Упаковка и хранение	<p>Сухую смесь хранить в ненарушенной и закрытой заводской упаковке, в сухом помещении, не допуская увлажнения. Гарантийный срок хранения смеси в упаковке, 12 месяцев с даты изготовления.</p>
Техника безопасности	<p>Избегать попадания материала на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.</p>
Техническое название	<p>Смесь сухая штукатурная тяжелая цементно-известковая для внутренних и наружных работ, КП III, F50, ручного и механизированного нанесения ГОСТ 33083-2014</p>